



Duffelsesteenweg 156
 B-2550 KONTICH
 Tel : 0032 (0)3 458 44 96
 Fax : 0032 (0)3 458 44 97
 BTW : BE0450874212
 RPR Antwerpen
www.eco-colors.com
info@ecocolors.be

Technische fiche **892Q beits**

Aard	Watergedragen transparante acrylaat lak.	
Toepassing	Transparante lak in de houtverwerkende industrie.	
Eigenschappen	Goede vulling, oppervlaktehardheid en blokvastheid. Heldere inkijk. Zeer goede buitenduurzaamheid. Voor interieur en exterieur toepassing.	
Technische gegevens	Uitzicht	: transparant gekleurde vloeistof
	Glans	: zijdeglans
	Densiteit	: ca 1.04 kg/lt
	Vaste stof gehalte	: ca 46 % in gewicht
	Droogtijd	: stofdroog : ca 30 min
	(20°C / 65 % RV)	overspuitbaar : min 4 uur / max onbeperkt
Verwerkingsgegevens	Omgevingscondities	: temperatuur tussen 15 en 25°C luchtvochtigheid tussen 40 en 70 % RV
	Verdunning	: water
	Reiniging	: water
	Laagdikte	: 65 micron droog / 150 micron nat
	Rendement	: ca 6.7 m ² /lt bij 65 micron droog praktisch : afhankelijk van de applicatiemethode, de kwaliteit van de ondergrond en de vorm van het voorwerp
	Opmerking	: goed oproeren voor gebruik
Applicatiemethode	Airmix/airless, borstel/rol	

Ondergrond	Vuren, grenen, meranti, merbau, iroko, multiplex, MDF, ea. Bloedende houtsoorten (zoals merbau, afzelia, paddouck, ...) dienen voorzien te zijn van onze alkyde drenking (SYN PROTECT D - eventueel in de gewenste kleur). De te behandelen ondergrond moet vrij zijn van (schuur)stof, vet en andere verontreinigingen.
Houdbaarheid	Minimum 12 maanden, in ongeopende, originele verpakking, op een koele, droge en vorstvrije plaats bewaard.
Veiligheidsinformatie	Zie veiligheidsfiche Opslag, gebruik en afvoer moet gebeuren volgens de plaatselijk geldende regels. Het product mag niet in de riolering terechtkomen.

EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/d) : 130 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 16 g/l VOS.

Deze gegevens zijn opgesteld naar eigen kennis en ervaring. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische fiche kan geen aansprakelijkheid noch garantie worden afgeleid. Deze technische fiche vervangt alle voorgaande uitgaven. Voor verdere informatie kan u contact opnemen met onze technische dienst.