



Duffelsesteenweg 156
 B-2550 KONTICH
 Tél : 0032 (0)3 458 44 96
 Fax : 0032 (0)3 458 44 97
 TVA : BE0450874212
 RPR Anvers
www.eco-colors.com
info@ecocolors.be

Fiche technique **892Q Laque**

Description	Laque acrylique à base d'eau.	
Domaine d'application	Laque pour l'industrie du bois.	
Propriété	Bon remplissage. Bon pouvoir couvrant. Très bon dureté à l'extérieur. Pour utilisation intérieure et extérieure.	
Caractéristiques techniques	Aspect	: liquide coloré
	Brillance	: satin
	Densité	: ca 1.04 kg/lit (selon la couleur)
	Extrait sec	: ca 46% en poids (selon la couleur)
	Temps de séchage (20°C / 65 % HR)	: hors poussière : ca 30 min recouvrable : ca 4 heures
Méthode de travail	Condition d'application	: température entre 15 et 25°C humidité relative entre 40 et 70 % RV
	Dilution	: eau
	Nettoyage	: eau
	Rendement	: théorique : 7 m ² pratique : selon la façon de d'application et le support
	Remarque	: bien mélanger avant usage
Mode d'application	Airmix/airless, brosse/rouleau	
Support	Bois de sapin, pitchpin, meranti, merbau, iroko, multiplex, MDF. Le support doit être propre et sec, et éliminer de tout élément susceptible de nuire l'adhérence. Le support doit être prévu d'un couche de fond (isolant) convenable.	
Conservation	Minimum 12 mois, dans l'emballage d'origine, hermétiquement fermé, garder frais et sec, craint le gel.	

Information de sécurité Consulter la fiche de sécurité.
Le stockage, utilisation et évacuations des produits doivent se faire selon la loi local. Les produits peuvent pas être verser dans les gouttières.

Valeur limite en UE de ce produit (cat. A/d) : 130 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 16 g/l COV.

Nos informations produit et recommandations techniques servent uniquement d'assistance aux travailleurs professionnels et sont destinées à les aider. Lors de la mise en œuvre de nos produits, nous conseillons de commencer par un essai.