



Duffelsesteenweg 156
 B-2550 KONTICH
 Tel : 0032 (0)3 458 44 96
 Fax : 0032 (0)3 458 44 97
 BTW : BE0450874212
 RPR Antwerpen
www.eco-colors.com
info@ecocolors.be

Technische fiche **DURAFOND**

| | | |
|---------------------|--|---|
| Aard | 2K anti-corrosie (zinkfosfaat) epoxy grondlak. | |
| Toepassing | Grondlak in de metaalverwerkende industrie. | |
| Productcodering | EPX-1100 : basis wit EPX-7100 : licht grijs EPX-7700 : donker grijs | |
| Eigenschappen | Anti-corrosief. Afwerkbaar met POLYACRYL lak of vernis. Goed dekkend vermogen. Goed vullend vermogen. Conform RoHS wetgeving. Voor interieur en exterieur toepassing. | |
| Technische gegevens | Uitzicht | : gekleurde vloeistof |
| | Glans | : satijn |
| | Densiteit | : ca 1.30 kg/lt |
| | Vaste stof gehalte | : ca 60 % in gewicht |
| | Droogtijd (20°C / 65 % RV) | : stofdroog : ca 45 min overspuitbaar : min ca 18 uur / max ca 48 uur |
| Verwerkingsgegevens | Omgevingscondities | : temperatuur tussen 10 en 25 °C luchtvochtigheid tussen 40 en 80 % RV |
| | Verdunning | : VDX-6600 (bekerpistool : ca 15 % / airmix : ca 15 % / airless ca 5 %) |
| | Reiniging | : VDX-2002 |
| | Verharder | : VHX-0002 (33% in gewicht) |
| | Potlife | : ca 24 uur |

Rendement : theoretisch : 12 m²
praktisch : afhankelijk van de applicatiemethode, de kwaliteit van de ondergrond en de vorm van het voorwerp

Opmerking : goed oproeren voor gebruik

Applicatiemethode Airmix/airless/bekerpistool, borstel/rol

Ondergrond De meeste ferro en non-ferro metalen.
De te behandelen ondergrond moet vrij zijn van (schuur)stof, vet en andere verontreinigingen.

Houdbaarheid Minimum 6 maanden, in ongeopende, originele verpakking, op een koele en droge plaats bewaard.

Veiligheidsinformatie Zie veiligheidsfiche
Opslag, gebruik en afvoer moet gebeuren volgens de plaatselijk geldende regels. Het product mag niet in de riolering terechtkomen.

Enkel voor industrieel gebruik.

Deze gegevens zijn opgesteld naar eigen kennis en ervaring. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische fiche kan geen aansprakelijkheid noch garantie worden afgeleid. Deze technische fiche vervangt alle voorgaande uitgaven. Voor verdere informatie kan u contact opnemen met onze technische dienst.