



Duffelsesteenweg 156  
 B-2550 KONTICH  
 Tel : 0032 (0)3 458 44 96  
 Fax : 0032 (0)3 458 44 97  
 BTW : BE0450874212  
 RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen  
[www.eco-colors.com](http://www.eco-colors.com)  
[info@ecocolors.be](mailto:info@ecocolors.be)

Technische fiche  
**EPX-2xxx**

Aard	2K vloer epoxy.	
Toepassing	Epoxy voor bescherming en decoratie van vloeren.	
Eigenschappen	<p>Zeer hoge slijtvastheid.          Zeer goede hechting op beton.          Universeel te gebruiken (grond- en aflak).          Hoge flexibiliteit, duurzaamheid en chemische resistentie.          Na droging vrijwel onoplosbaar.          Ideaal om gladde betonvloeren ondoordringbaar en makkelijk reinigbaar te maken.          Kwarts kan worden toegevoegd om een hogere laagdikte en een snellere droogtijd te bekomen.          Voor interieur en exterieur toepassing.</p>	
Technische gegevens	Uitzicht	: gekleurde vloeistof
	Glans	: satijn
	Densiteit	: ca 1.55 kg/lit (kleurafhankelijk)
	Vaste stof gehalte	: ca 60% in gewicht (kleurafhankelijk)
	Droogtijd	: stofdroog : ca 30 min
	(20°C / 65 % RV)	Beloopbaar : ca 24 uur
Verwerkingsgegevens	Omgevingscondities	: temperatuur tussen 10 en 25°C luchtvochtigheid tussen 40 en 70 % RV
	Verdunning	: VDP-1000
	Reiniging	: VDX-2002
	Verharder	: VHX-0001 (75%)
	Potlife	: ca 4 uur
	Rendement	: theoretisch : 4 m <sup>2</sup> praktisch : afhankelijk van de applicatiemethode en de kwaliteit van de ondergrond.
	Opmerking	: machinaal oproeren voor gebruik

Applicatiemethode	Borstel/rol
Ondergrond	Minerale ondergronden : beton, chape, ... De te behandelen ondergrond moet vrij zijn van (schuur)stof, vet en andere verontreinigingen. Gepolijste beton : tijdens het polijsten worden producten toegevoegd die later voor hechtingsproblemen kunnen zorgen. Daarom word steeds geadviseerd het oppervlak grof te schuren (korrel 80) alvorens het aanbrengen te starten.
Houdbaarheid	Minimum 6 maanden, in ongeopende, originele verpakking, op een koele en droge plaats bewaard.
Veiligheidsinformatie	Zie veiligheidsfiche Opslag, gebruik en afvoer moet gebeuren volgens de plaatselijk geldende regels. Het product mag niet in de riolering terechtkomen.

**Enkel voor industrieel gebruik.**

Deze gegevens zijn opgesteld naar eigen kennis en ervaring. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische fiche kan geen aansprakelijkheid noch garantie worden afgeleid. Deze technische fiche vervangt alle voorgaande uitgaven. Voor verdere informatie kan u contact opnemen met onze technische dienst.