



Duffelsesteenweg 156  
 B-2550 KONTICH  
 Tel : 0032 (0)3 458 44 96  
 Fax : 0032 (0)3 458 44 97  
 BTW : BE0450874212  
 RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen  
[www.eco-colors.com](http://www.eco-colors.com)  
[info@ecocolors.be](mailto:info@ecocolors.be)

## Technische fiche GLASACRYL

Aard	2K polyurethaan acrylaat vernis voor glas.	
Toepassing	Vernis in de glasverwerkende industrie.	
Productcodering	GLA-3610 : voor een gezuurd glas effect GTA-3610 : voor een gezandstraald effect GLT-xxxx : voor een gezuurd glas effect, transparant gekleurd GTT-xxxx : voor een gezandstraald effect, transparant gekleurd GLD-xxxx : voor een gezuurd glas effect, dekkend gekleurd GTD-xxxx : voor een gezandstraald effect, dekkend gekleurd	
Eigenschappen	Zeer goede hechting op glas. Zeer goede vloeï en makkelijk te spuiten. Zeer goede chemische weerstand. Hoge ringvastheid, slijtvastheid. RoHS conform. Niet-vergelend. Bestand tegen huishoudelijk onderhoudsproducten. Voor interieur en exterieur toepassing.	
Technische gegevens	Uitzicht	: transparante of gekleurde vloeïstof
	Densiteit	: kleurafhankelijk
	Vaste stof gehalte	: kleurafhankelijk
	Droogtijd	: stofdroog : ca 30 min
	(20°C / 65 % RV)	overspuitbaar : minimaal ca 4 uur / maximaal ca 72 uur
Verwerkingsgegevens	Omgevingscondities	: temperatuur tussen 10 en 25°C luchtvochtigheid tussen 40 en 80 % RV

Mengverhouding	Verharder : VHX-0013 (25% in volume) Verdunning : VDP-0033 (25% in volume) Reiniging : VDX-2002 Potlife : ca 6 uur Rendement : theoretisch : 10 m <sup>2</sup> Applicatiemethode : beker, pistool, HVLP Opmerkingen : Goed oproeren voor gebruik. Voor een zandstraaleffect geen filters gebruiken.
Ondergrond	De te behandelen ondergrond moet vrij zijn van stof, vet en siliconen.
Houdbaarheid	Minimum 12 maanden, in ongeopende, originele verpakking, op een koele en droge plaats bewaard.
Veiligheidsinformatie	Zie veiligheidsfiche. Opslag, gebruik en afvoer moet gebeuren volgens de plaatselijk geldende regels. Het product mag niet in de riolering terechtkomen.

**Enkel voor industrieel gebruik.**

Deze gegevens zijn opgesteld naar eigen kennis en ervaring. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische fiche kan geen aansprakelijkheid noch garantie worden afgeleid. Deze technische fiche vervangt alle voorgaande uitgaven. Voor verdere informatie kan u contact opnemen met onze technische dienst.