



Duffelsesteenweg 156  
 B-2550 KONTICH  
 Tél : 0032 (0)3 458 44 96  
 Fax : 0032 (0)3 458 44 97  
 TVA : BE0450874212  
 RPR Anvers  
[www.eco-colors.com](http://www.eco-colors.com)  
[info@ecocolors.be](mailto:info@ecocolors.be)

## Fiche technique **GRI-0001**

Description	Traitement curatif et préventif du bois.	
Domaine d'application	Traitement curatif et préventif du bois.	
Propriété	Protection complète du bois : contre les vers, les insectes et la pourriture. Garantit une très longue protection. Pénètre profondément dans le bois. Hydrofuge. Pour utilisation intérieure et extérieure.	
Caractéristiques techniques	Aspect	: liquide incolore
	Temps de séchage	: ca 24 heures
Méthode de travail	Condition optimale d'application	: température entre 10 et 25°C humidité relative entre 40 et 80 % RV
	Dilution	: prêt à l'emploi
	Nettoyage	: GRX-0008
	Rendement	: curatif : 150 à 200 ml/m <sup>2</sup> Préventif : 125 ml/m <sup>2</sup>
Mode d'application	Pulvérisation, pinceau, trempage.	
Support	Les structures en bois, anciennes et nouvelles. Le support doit être propre et sec, et éliminer de tout élément susceptible de nuire l'adhérence.	
Conservation	Minimum 12 mois, dans l'emballage d'origine, hermétiquement fermé, garder frais et sec.	
Information de sécurité	Consulter la fiche de sécurité.	

Le stockage, utilisation et évacuations des produits doivent se faire selon la loi local. Les produits peuvent pas être verser dans les gouttières.

**Composition: 4 g/l perméthrine 25/75 cis - trans, 10 g/l propiconazole**

**Numéro d'agr ation: 1998/B**

**Formulation: [AL] Liquide pr t   l'emploi**

**Dose: jusqu'  200 ml/m<sup>2</sup>**

**Pour utilisation professionnel et non-professionnel.**

Nos informations produit et recommandations techniques servent uniquement d'assistance aux travailleurs professionnels et sont destin es   les aider. Lors de la mise en  uvre de nos produits, nous conseillons de commencer par un essai.