



Duffelsesteenweg 156  
 B-2550 KONTICH  
 Tél : 0032 (0)3 458 44 96  
 Fax : 0032 (0)3 458 44 97  
 TVA : BE0450874212  
 RPR Anvers, division Anvers  
[www.eco-colors.com](http://www.eco-colors.com)  
[info@ecocolors.be](mailto:info@ecocolors.be)

## Fiche technique **POLYACRYL COLOR**

Description	Laque 2C polyuréthane acrylique.	
Domaine d'application	Laque pour l'industrie du bois et métallurgique.	
Codage de produit	PMR-xxxx : mat, couleur RAL PSR-xxxx : satin, couleur RAL PHR-xxxx : brillant, couleur RAL PMM-xxxx : mat, couleur sur mesure PSM-xxxx : satin, couleur sur mesure PHM-xxxx : brillant, couleur sur mesure	
Propriété	Bon pouvoir couvrant. Très bon fluage. Très bonne résistance chimique. Très bonne résistance anneau et à l'usure. Résistant à la chaleur : résistant (avec pics) jusqu'à 125°C Conforme RoHS. Pour utilisation intérieure et extérieure.	
Caractéristiques techniques	Aspect	: liquide coloré
	Brillance	: mat / satin / brillant
	Densité	: env. 1.2 kg/lit (selon la couleur)
	Extrait sec	: selon la couleur
	Temps de séchage (20°C / 65 % HR)	: hors poussière : env. 30 min recouvrable sans ponçage : min env. 4 heures / max env. 72 heures recouvrable avec ponçage : min env. 4 heures
Méthode de travail	Condition d'application	: température entre 10 et 25°C humidité relative entre 40 et 80 % RV
	Dilution	: VDP-0033
	Nettoyage	: VDX-2002
	Durcisseur	: VHX-0003

Potlife	: env. 6 heures
Rendement	: théorique : 8 m <sup>2</sup> en pratique : selon la façon d'application et le support
Remarque	: bien mélanger avant usage
Mode d'application	Airmix : dilution 25%. Airless : dilution 25%. Pistolet à godet : dilution 25%.
Support	Bois : Le support doit être prévu d'une couche de fond convenable. Métal : Peut être appliqué sur une couche de fond convenable et ainsi que système DTM (Direct To Metal) et ceci sur toutes les espèces métalliques. Le support doit être propre et sec, et éliminer de tout élément susceptible de nuire l'adhérence.
Conservation	Minimum 12 mois, dans l'emballage d'origine, hermétiquement fermé, garder frais et sec.
Information de sécurité	Consulter la fiche de sécurité. Le stockage, utilisation et évacuations des produits doivent se faire selon la législation locale. Les produits ne peuvent pas être verser dans les gouttières.

### **Uniquement pour utilisation industriel.**

Nos informations produit et recommandations techniques servent uniquement d'assistance aux travailleurs professionnels et sont destinées à les aider. Lors de la mise en œuvre de nos produits, nous conseillons de commencer par un essai.