



Duffelsesteenweg 156  
B-2550 KONTICH  
Tel : 0032 (0)3 458 44 96  
Fax : 0032 (0)3 458 44 97  
BTW : BE0450874212  
RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen  
[www.eco-colors.com](http://www.eco-colors.com)  
[info@ecocolors.be](mailto:info@ecocolors.be)

Technische fiche  
**POLYACRYL : PUT-40xx**

---

Aard	2K polyurethaan acrylaat vernis.	
Toepassing	Vernis in de hout- en metaalverwerkende industrie.	
Productcodering	PUT-4010 : mat PUT-4035 : satijn PUT-4090 : glans	
Eigenschappen	Goede vulkracht. Zeer goede vloei. Zeer goede chemische weerstand. Hoge ringvastheid, slijtvastheid. RoHS conform. Voor interieur en exterieur toepassing.	
Technische gegevens	Uitzicht	: transparante vloeistof
	Glans	: mat / satijn / glans
	Densiteit	: ca 0.99 kg/lt
	Vaste stof gehalte	: ca 40%
	Droogtijd (20°C / 65 % RV)	: stofdroog : ca 30 min overspuitbaar : minimaal ca 4 uur / maximaal ca 72 uur, zonder tussenschuring
Verwerkingsgegevens	Omgevingscondities	: temperatuur tussen 10 en 25°C luchtvochtigheid tussen 40 en 80 % RV
	Verdunning	: VDP-0033 (25%)
	Reiniging	: VDX-2002
	Verharder	: VHX-0003 (25%)
	Potlife	: ca 6 uur
	Rendement	: theoretisch : 8 m <sup>2</sup> praktisch : afhankelijk van de applicatiemethode, de kwaliteit van de ondergrond en de vorm van het object.
	Opmerking	: goed oproeren voor gebruik

Applicatiemethode	Borstel/rol
Ondergrond	Hout en metaal. De te behandelen ondergrond moet vrij zijn van (schuur)stof, vet en andere verontreinigingen.
Houdbaarheid	Minimum 12 maanden, in ongeopende, originele verpakking, op een koele en droge plaats bewaard.
Veiligheidsinformatie	Zie veiligheidsfiche Opslag, gebruik en afvoer moet gebeuren volgens de plaatselijk geldende regels. Het product mag niet in de riolering terechtkomen.

**Enkel voor industrieel gebruik.**

**Conform ROHS 2002 EC. Dit product bevat geen van volgende stoffen : lood, kwik, cadmium, hexavalent chroom, poly-bromide-bifenyls of poly-bromide-binenyls-ethers.**

Deze gegevens zijn opgesteld naar eigen kennis en ervaring. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische fiche kan geen aansprakelijkheid noch garantie worden afgeleid. Deze technische fiche vervangt alle voorgaande uitgaven. Voor verdere informatie kan u contact opnemen met onze technische dienst.