



Duffelsesteenweg 156
 B-2550 KONTICH
 Tél : 0032 (0)3 458 44 96
 Fax : 0032 (0)3 458 44 97
 TVA : BE0450874212
 RPR Anvers, division Anvers
www.eco-colors.com
info@ecocolors.be

Fiche technique
PUX-70xx

Description	Vernis 2C polyuréthane acrylique.	
Domaine d'application	Vernis pour l'industrie du bois.	
Propriété	Idéal pour finition 'grain ouvert'. Séchage ultra-rapide. Excellente résistance physique et chimique. Usage très facile. Pour utilisation intérieure.	
Caractéristiques techniques	Aspect	: liquide transparente
	Brillance	: mat / satin / brillant
	Densité	: env. 0.94 kg/l
	Extrait sec	: env. 24% en poids
	Viscosité	: 30-35" (DIN4/20°C)
	Temps de séchage (20°C/65% HR)	: hors poussière : env. 15 min recouvrable : env. 4 heures
Méthode de travail	Condition d'application	: température entre 15 et 25°C humidité relative entre 40 et 70 % RV
	Dilution	: VDP-1000
	Nettoyage	: VDX-2002
	Durcisseur	: VHX-0006 (10%)
	Potlife	: env. 14 heures
	Rendement	: théorique : 8 m ² pratique : selon la façon de d'application et le support
	Epaisseur de couche	: appliquer en 1 à 2 couches avec une consommation de 100 à 120 gr/m ² . épaisseur maximale totale de la couche humide : 240 gr/m ² .

	Ponçage intermédiaire	: P240-320
	Remarque	: bien mélanger avant usage
Mode d'application	Airmix : 0.23-0.28 à 60-80 bar. Airless : 0.23-0.28 à 100-150 bar. Pistolet pneumatique : 1.8-2.0 à 2-4 bar. Brosse/rouleau.	
Support	Espèces de bois divers. Le support doit être propre et sec, et éliminer de tout élément susceptible de nuire l'adhérence. Préparation du ponçage : P120-180.	
Conservation	Minimum 12 mois, dans l'emballage d'origine, hermétiquement fermé, garder frais et sec. (Conservation durcisseur (VHX-0006) : maximum 6 mois, dans l'emballage d'origine, hermétiquement fermé, garder frais et sec.)	
Information de sécurité	Consulter la fiche de sécurité. Le stockage, utilisation et évacuations des produits doivent se faire selon la législation locale. Les produits ne peuvent pas être verser dans les gouttières.	

Uniquement pour utilisation industriel.

Nos informations produit et recommandations techniques servent uniquement d'assistance aux travailleurs professionnels et sont destinées à les aider. Lors de la mise en œuvre de nos produits, nous conseillons de commencer par un essai.