



Duffelsesteenweg 156
 B-2550 KONTICH
 Tél : 0032 (0)3 458 44 96
 Fax : 0032 (0)3 458 44 97
 TVA : BE0450874212
 RPR Anvers
www.eco-colors.com
info@ecocolors.be

Fiche technique **Laque 2C PU**

Description	Laque 2C polyuréthane acrylique.	
Domaine d'application	Laque pour l'industrie du bois.	
Codage de produit	PUL-1030 : base blanc PUR-xxxx : couleur RAL PUM-xxxx : couleur sur mesure	
Propriété	Très bon fluage. Séchage rapide. Très bon résistance à l'usure. Très bon résistance chimique. Emploi facile. Pour utilisation intérieure.	
Caractéristiques techniques	Aspect	: liquide coloré
	Brillance	: satin
	Densité	: selon la couleur
	Extrait sec	: selon la couleur
	Temps de séchage (20°C / 65 % HR)	: hors poussière : ca 20 min recouvrable : ca 4 heures
Méthode de travail	Condition d'application	: température entre 15 et 25°C humidité relative entre 40 et 70 % RV
	Dilution	: VDP-1000
	Nettoyage	: VDX-2002
	Durcisseur	: VHX-0010 (20%)
	Potlife	: ca 6 heures
	Rendement	: théorique : 8 m ² pratique : selon la façon de d'application et le support
	Remarque	: bien mélanger avant usage

Mode d'application	Airmix/airless/pistolet pneumatique
Support	Différents espèces de bois. Le support doit être propre et sec, et éliminer de tout élément susceptible de nuire l'adhérence.
Conservation	Minimum 6 mois, dans l'emballage d'origine, hermétiquement fermé, garder frais et sec.
Information de sécurité	Consulter la fiche de sécurité. Le stockage, utilisation et évacuations des produits doivent se faire selon la loi local. Les produits peuvent pas être verser dans les gouttières.

Uniquement pour usage industriel

Nos informations produit et recommandations techniques servent uniquement d'assistance aux travailleurs professionnels et sont destinées à les aider. Lors de la mise en œuvre de nos produits, nous conseillons de commencer par un essai.