



Duffelsesteenweg 156
B-2550 KONTICH
Tel : 0032 (0)3 458 44 96
Fax : 0032 (0)3 458 44 97
BTW : BE0450874212
RPR Antwerpen
www.eco-colors.com
info@ecocolors.be

Technische fiche
PWK-xxxx

Aard	Watergedragen pigment beits.
Toepassing	Beits in de houtverwerkende industrie.
Eigenschappen	Uitermate lichtecht. Ruwt de houtvezel matig op. Afwerkbaar met water- en solventgedragen vernissen.
Technische gegevens	Uitzicht : gekleurde vloeistof Densiteit : kleurafhankelijk Vaste stof gehalte : kleurafhankelijk Droogtijd : ca 2 uur (20°C / 65 % RV)
Verwerkingsgegevens	Omgevingscondities : temperatuur tussen 15 en 25°C luchtvochtigheid tussen 40 en 70 % RV Verdunning : water Reiniging : water Rendement : theoretisch : 8 m ² praktisch : afhankelijk van de applicatiemethode, de kwaliteit van de ondergrond en de vorm van het object. Opmerking : goed oproeren voor en tijdens gebruik
Applicatiemethode	Doek, airmix/airless/bekerpistool, borstel/rol
Ondergrond	Diverse houtsoorten. De te behandelen ondergrond moet vrij zijn van (schuur)stof, vet en andere verontreinigingen.
Houdbaarheid	Minimum 6 maanden, in ongeopende, originele verpakking, op een koele, droge plaats bewaard.

Veiligheidsinformatie Zie veiligheidsfiche
Opslag, gebruik en afvoer moet gebeuren volgens de plaatselijk
geldende regels. Het product mag niet in de riolering
terecht komen.

**EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/f) : 130 g/l (2010). Dit product bevat 185 g/l
VOS.**

Enkel voor industrieel gebruik.

Deze gegevens zijn opgesteld naar eigen kennis en ervaring. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische fiche kan geen aansprakelijkheid noch garantie worden afgeleid. Deze technische fiche vervangt alle voorgaande uitgaven. Voor verdere informatie kan u contact opnemen met onze technische dienst.