



Duffelsesteenweg 156  
 B-2550 KONTICH  
 Tel : 0032 (0)3 458 44 96  
 Fax : 0032 (0)3 458 44 97  
 BTW : BE0450874212  
 RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen  
[www.eco-colors.com](http://www.eco-colors.com)  
[info@ecocolors.be](mailto:info@ecocolors.be)

## Technische fiche **SYN PROTECT D**

Aard	Alkyd impregneermiddel.	
Toepassing	Impregnatie in de houtverwerkende industrie.	
Eigenschappen	Zeer gelijkmatige afloop en laagdikteopbouw. Goed indringend vermogen. Goede hechting en buitenduurzaamheid. Vochtwerend, waterafstotend. Laat het hout ademen. Dient voorzien te worden van afwerkingslagen. Geschikt voor interieur- en exterieur-toepassing.	
Technische gegevens	Uitzicht	: transparante of gekleurde vloeistof
	Densiteit	: ca 0.84 kg/lt (kleurafhankelijk)
	Vaste stof gehalte	: ca 20 % in gewicht (kleurafhankelijk)
	Viscositeit	: ca 13-18" (DIN4/20°C)
	Droogtijd	: stofdroog : ca 30 min
	(20°C / 65 % RV)	overspuitbaar : min 16 uur / max 1 week
Verwerkingsgegevens	Omgevingscondities	: temperatuur tussen 15 en 25°C luchtvochtigheid tussen 40 en 70% RV
	Verdunning	: VDX-0190
	Reiniging	: VDX-0191
	Laagdikte	: 10 micron droog / 70 micron nat
	Rendement	: ca 15m <sup>2</sup> /lt bij 10 micron droog praktisch : afhankelijk van de applicatiemethode, kwaliteit van de ondergrond en de vorm van het voorwerp
	Opmerking	: goed oproeren voor gebruik
Applicatiemethode	Dompelen, sproeien, borstel/rol. Gebruiksklaar.	

Ondergrond	o.a. Vuren, grenen, meranti, merbau, iroko, afzelia, multiplex, MDF. De te behandelen ondergrond moet vrij zijn van (schuur)stof, vet en andere verontreinigingen.
Houdbaarheid	Minimum 6 maanden, in ongeopende, originele verpakking, op een koele, droge plaats bewaard.
Veiligheidsinformatie	Zie veiligheidsfiche. Opslag, gebruik en afvoer moet gebeuren volgens de plaatselijk geldende regels. Het product mag niet in de riolering terechtkomen.

**Enkel voor industrieel gebruik.**

De vermelde gegevens zijn opgesteld naar ons beste weten en kunnen. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische fiche kan geen aansprakelijkheid noch garantie worden afgeleid. Deze technische fiche vervangt alle voorgaande uitgaven. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met onze technische dienst.