



Duffelsesteenweg 156
 B-2550 KONTICH
 Tel : 0032 (0)3 458 44 96
 Fax : 0032 (0)3 458 44 97
 BTW : BE0450874212
 RPR Antwerpen
www.eco-colors.com
info@ecocolors.be

Technische fiche
SYN PROTECT B KK MS

Aard	Transparante alkyde lak.	
Toepassing	Grondlaag en vernis in de houtverwerkende industrie.	
Eigenschappen	Goede hechting. Goede buitenduurzaamheid. Voor interieur en exterieur toepassing.	
Technische gegevens	Uitzicht	: transparante vloeistof
	Glans	: matsatijn
	Densiteit	: ca 0.95 kg/lt (kleurafhankelijk)
	Vaste stof gehalte	: ca 60% in gewicht (kleurafhankelijk)
	Droogtijd	: stofdroog : ca 45 min
	(20°C / 65 % RV)	hard : ca 1 week
	Afwerkbaar	: na minimaal : 16 uur na maximaal : onbeperkt
Verwerkingsgegevens	Omgevingscondities	: temperatuur tussen 15 en 25°C luchtvochtigheid tussen 40 en 70 % RV
	Verdunning	: VDX-0190
	Reiniging	: VDX-0191
	Rendement	: theoretisch : 12 m ² praktisch : afhankelijk van de kwaliteit van de ondergrond.
	Opmerking	: goed oproeren voor gebruik
Applicatiemethode	Borstel/rol	
Ondergrond	Vuren, grenen, meranti, merbau, iroko, multiplex, MDF. De te behandelen ondergrond moet vrij zijn van (schuur)stof, vet en andere verontreinigingen.	
Houdbaarheid	Minimum 6 maanden, in ongeopende, originele verpakking, op een koele, droge plaats bewaard.	

Veiligheidsinformatie Zie veiligheidsfiche.
Opslag, gebruik en afvoer moet gebeuren volgens de plaatselijk
geldende regels. Het product mag niet in de riolering
terecht komen.

**EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/d) : 300 g/lt (2010). Dit product bevat
maximaal 300 g/lt VOS.**

Deze gegevens zijn opgesteld naar eigen kennis en ervaring. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische fiche kan geen aansprakelijkheid noch garantie worden afgeleid. Deze technische fiche vervangt alle voorgaande uitgaven. Voor verdere informatie kan u contact opnemen met onze technische dienst.