



Duffelsesteenweg 156
 B-2550 KONTICH
 Tel : 0032 (0)3 458 44 96
 Fax : 0032 (0)3 458 44 97
 BTW : BE0450874212
 RPR Antwerpen
www.eco-colors.com
info@ecocolors.be

Technische fiche **SYN PROTECT G**

Aard	Alkyde grondlak.	
Toepassing	Grondlak in de hout- en metaalverwerkende industrie.	
Productcodering	SYG-1100 : wit.	
Eigenschappen	Goede hechting. Goede buitenduurzaamheid (dient afgewerkt te worden met minimum 2 lagen SYN PROTECT L binnen een termijn van 3 maanden). Isolerende werking op diverse houtsoorten. Geschikt voor interieur en exterieur toepassing.	
Technische gegevens	Uitzicht	: witte vloeistof
	Densiteit	: ca 1.08 kg/lt
	Vaste stof gehalte	: ca 60% in gewicht
	Droogtijd	: stofdroog : ca 45 min
	(20°C / 65 % RV)	hard : ca 1 week
	Afwerkbaar	: na minimaal : 24 uur
		na maximaal : onbeperkt
Verwerkingsgegevens	Omgevingscondities	: temperatuur tussen 15 en 25°C luchtvochtigheid tussen 40 en 70 % RV
	Verdunning	: VDX-0190
	Reiniging	: VDX-0191
	Rendement	: praktisch : afhankelijk van de kwaliteit van de ondergrond
	Opmerking	: goed oproeren voor gebruik
Applicatiemethode	Airmix/airless/bekerpistool, borstel/rol	
Ondergrond	Hout, metaal. De te behandelen ondergrond moet vrij zijn van (schuur)stof, vet en andere verontreinigingen. De ondergrond moet voorzien zijn van een geschikte grondlaag.	

Houdbaarheid	Minimum 6 maanden, in ongeopende, originele verpakking, op een koele, droge plaats bewaard.
Veiligheidsinformatie	Zie veiligheidsfiche Opslag, gebruik en afvoer moet gebeuren volgens de plaatselijk geldende regels. Het product mag niet in de riolering terechtkomen.

EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/g) : 350 g/lit (2010). Dit product bevat maximaal 350 g/lit VOS.

Deze gegevens zijn opgesteld naar eigen kennis en ervaring. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische fiche kan geen aansprakelijkheid noch garantie worden afgeleid. Deze technische fiche vervangt alle voorgaande uitgaven. Voor verdere informatie kan u contact opnemen met onze technische dienst.