



Duffelsesteenweg 156
B-2550 KONTICH
Tél : 0032 (0)3 458 44 96
Fax : 0032 (0)3 458 44 97
TVA : BE0450874212
RPR Anvers
www.eco-colors.com
info@ecocolors.be

Fiche Technique **SYN PROTECT L**

Description	Laque alkyde	
Application	Laque alkyde pour l'industrie du bois et métallique.	
Propriété	Bon adhérence et bonne résistance à l'extérieur. Pour utilisation intérieure et extérieure.	
Caractéristique techniques	Aspect	: liquide coloré
	Eclat	: matsatin / brillant
	Densité	: ca 0.95 kg/lit (selon la couleur)
	Extrait sec	: ca 60 % en poids (selon la couleur)
	Séchage (20°C / 65 % HR)	: hors poussière : ca 45 min sec : ca 1 semaine
	Recouvrable	: minimum : 16 heures pas de maximum
Méthode de travaille	Condition d'application	: température entre 15 et 25°C humidité relative entre 40 et 70 %
	Dilution	: VDX-0190
	Nettoyage	: VDX-0191
	Rendement	: théorique : 12 m ² pratique : selon la façon d'application et le support
	Remarque	: bien mélanger avant usage
Mode d'application	Brosse/rouleau	
Support	Bois et métaux.. Le support doit être propre et sec, et éliminer de tout élément susceptible de nuire l'adhérence.	
Conservation	Minimum 6 mois, dans l'emballage d'origine, hermétiquement fermé, garder frais et sec.	

Information de sécurité Consulter la fiche de sécurité.
Le stockage, utilisation et évacuations des produits doivent se faire selon la loi locale. Les produits peuvent pas être verser dans les gouttières.

Valeur limite en UE de ce produit (cat. A/d) : 300 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 300 g/l COV.

Nos informations produit et recommandations techniques servent uniquement d'assistance aux travailleurs professionnels et sont destinées à les aider. Lors de la mise en œuvre de nos produits, nous conseillons de commencer par un essai.