



Duffelsesteenweg 156
 B-2550 KONTICH
 Tél : 0032 (0)3 458 44 96
 Fax : 0032 (0)3 458 44 97
 TVA : BE0450874212
 RPR Anvers, division Anvers
www.eco-colors.com
info@ecocolors.be

Fiche technique **ULTRAMAT INVISIBLE**

| | | |
|-----------------------------|---|---|
| Description | Vernis 2C polyuréthane acrylique à base d'eau. | |
| Domaine d'application | Vernis pour un look ultra-mat et non traité. | |
| Codage de produit | WVT-1105 | |
| Propriété | Extra mat. Assure une décoloration minimale de la surface. Très bonne fluidité. Durable et facile à entretenir. Bonne résistance chimique. Haute résistance aux anneaux, résistance à l'usure et résistance aux chocs. Bonne adhérence. Inodore. Séchage rapide. Élastique. Pour usage intérieur. | |
| Caractéristiques techniques | Aspect | : liquide blanc |
| | Brillance | : mat (<5°) |
| | Densité | : env. 1.05 kg/l |
| | Extrait sec | : env. 41% en poids |
| | Viscosité | : env. 20" |
| | Temps de séchage | : hors poussière : env. 40 min |
| | (20°C / 65 % HR) | recouvrable : env. 4 heures |
| | | (résistance optimale après env. 10 jours) |
| Méthode de travail | Condition d'application | : température minimale du support et de l'environnement 10°C humidité relative entre 40 et 80 % RV |
| | Dilution | : eau |
| | Nettoyage | : eau |
| | Durcisseur | : VHX-0300 (10% en volume) |

| | |
|------------------------------|--|
| Potlife | : env. 2 heures à 20°C |
| Rendement | : théorique : 8 m ² pratique : selon la façon de d'application et la porosité du support |
| Épaisseur de film conseillée | : env. 80gr/m ² |
| Nombre de couches | : minimum 2 couches |
| Remarque | : bien mélanger avant usage |
| Mode d'application | Mélanger les 2 composants et laisser désaérer pendant env. 5 minutes avant application. Brosse / rouleau : prêt à l'emploi. Pistolet conventionnel : prêt à l'emploi. Airless / airmix : prêt à l'emploi. |
| Support | Différents types de bois et surfaces minérales. Le support doit être propre et sec, et éliminer de tout élément susceptible de nuire l'adhérence. Pour application sur des espèces de bois tropicaux 'gras' : toujours tester. Pour application sur des surfaces sombres : toujours tester. |
| Conservation | Minimum 6 mois, dans l'emballage d'origine, hermétiquement fermé, craint le gel. |
| Information de sécurité | Consulter la fiche de sécurité. Le stockage, utilisation et évacuations des produits doivent se faire selon la législation locale. Les produits ne peuvent pas être verser dans les gouttières. |

Valeur limite en UE de ce produit (cat. A/j) : 140 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 31 g/l COV.

Nos informations produit et recommandations techniques servent uniquement d'assistance aux travailleurs professionnels et sont destinées à les aider. Lors de la mise en œuvre de nos produits, nous conseillons de commencer par un essai.