



Duffelsesteenweg 156
 B-2550 KONTICH
 Tél : 0032 (0)3 458 44 96
 Fax : 0032 (0)3 458 44 97
 TVA : BE0450874212
 RPR Anvers
www.eco-colors.com
info@ecocolors.be

Fiche technique **WAG-1100**

| | | |
|-----------------------------|---|---|
| Description | Couche de fond uréthane à base d'eau, blanc. | |
| Domaine d'application | Couche de fond pour l'industrie du bois. | |
| Propriété | Séchage rapide. Bonne adhérence. Très bon remplissage. Ponçage rapide et facile. Finition avec laques à base de solvants. Pour utilisation intérieure. | |
| Caractéristiques techniques | Aspect | : liquide blanc |
| | Densité | : ca 1.42 kg/lt |
| | Extrait sec | : ca 60% en poids |
| | Temps de séchage (20°C / 65 % HR) | : hors poussière : ca 40 min recouvrable : ca 4 heures |
| Méthode de travail | Condition d'application | : température entre 15 et 25°C humidité relative entre 40 et 70 % RV |
| | Dilution | : eau |
| | Nettoyage | : eau |
| | Rendement | : théorique : 8 m ² pratique : selon la façon de d'application et le support |
| | Remarque | : bien mélanger avant usage |
| Mode d'application | Airmix/airless/pistolet pneumatique, brosse/rouleau | |
| Support | MDF, différents espèces de bois. Le support doit être propre et sec, et éliminer de tout élément susceptible de nuire l'adhérence. | |
| Conservation | Minimum 12 mois, dans l'emballage d'origine, hermétiquement fermé, garder frais et sec, craint le gel. | |

Information de sécurité Consulter la fiche de sécurité.
Le stockage, utilisation et évacuations des produits doivent se faire selon la loi local. Les produits peuvent pas être verser dans les gouttières.

Valeur limite en UE de ce produit (cat. A/g) : 30 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 89 g/l COV.

Nos informations produit et recommandations techniques servent uniquement d'assistance aux travailleurs professionnels et sont destinées à les aider. Lors de la mise en œuvre de nos produits, nous conseillons de commencer par un essai.