



Duffelsesteenweg 156  
 B-2550 KONTICH  
 Tél : 0032 (0)3 458 44 96  
 Fax : 0032 (0)3 458 44 97  
 TVA : BE0450874212  
 RPR Anvers  
[www.eco-colors.com](http://www.eco-colors.com)  
[info@ecocolors.be](mailto:info@ecocolors.be)

## Fiche technique **Laque acrylique**

|                             |  |   |
|-----------------------------|--|---|
| Description                 | Laque acrylique à base d'eau.  |   |
| Domaine d'application       | Laque pour l'industrie du bois.  |   |
| Codage de produit           | WLB-1540 : base blanche<br>WLR-xxxx : couleur RAL<br>WLM-xxxx : couleur sur mesure   |   |
| Propriété                   | Séchage rapide.<br>Très bon résistance à l'usure.<br>Très bon résistance chimique.<br>Bonne équilibre entre dureté et flexibilité.<br>Pour utilisation intérieure. |   |
| Caractéristiques techniques | Aspect   | : liquide coloré  |
|                             | Brillance  | : satin   |
|                             | Densité  | : selon la couleur  |
|                             | Extrait sec  | : ca 40% en poids (selon la couleur)  |
|                             | Temps de séchage<br>(20°C / 65 % HR)   | : hors poussière : ca 15 min<br>recouvrable : ca 3 heures                                     |
| Méthode de travail          | Condition d'application  | : température entre 15 et 25°C<br>humidité relative entre 40 et 70 % RV                       |
|                             | Dilution   | : eau   |
|                             | Nettoyage  | : eau   |
|                             | Rendement  | : théorique : 8 m <sup>2</sup><br>pratique : selon la façon de d'application<br>et le support |
|                             | Remarque   | : bien mélanger avant usage   |
| Mode d'application          | Airmix/airless/pistolet pneumatique, brosse/rouleau  |   |

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Support                 | Différents espèces de bois.<br>Le support doit être propre et sec, et éliminer de tout élément susceptible de nuire l'adhérence.   |
| Conservation            | Minimum 6 mois, dans l'emballage d'origine, hermétiquement fermé, garder frais et sec, craint le gel.  |
| Information de sécurité | Consulter la fiche de sécurité.<br>Le stockage, utilisation et évacuations des produits doivent se faire selon la loi local. Les produits peuvent pas être verser dans les gouttières. |

**Valeur limite en UE de ce produit (cat. A/i) : 140 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 110 g/l COV.**

Nos informations produit et recommandations techniques servent uniquement d'assistance aux travailleurs professionnels et sont destinées à les aider. Lors de la mise en œuvre de nos produits, nous conseillons de commencer par un essai.