



Duffelsesteenweg 156
 B-2550 KONTICH
 Tel : 0032 (0)3 458 44 96
 Fax : 0032 (0)3 458 44 97
 BTW : BE0450874212
 RPR Antwerpen
www.eco-colors.com
info@ecocolors.be

Technische fiche **Acrylaat muurverf**

Aard	Watergedragen acrylaat muurverf.	
Toepassing	Muurverf voor binnen- en buitentoepassing.	
Productcodering	WML-1000 : basis wit WMR-xxxx : RAL kleur WMM-xxxx : kleur op maat	
Eigenschappen	Voor decoratie en bescherming van wanden, plafonds en gevels. Schrob- en stoomvast na uitharding. Makkelijk aan te brengen, aanzetvrij. Hoge dekkraft. Zeer lage wateropname. Geschikt voor vochtige ruimten. Voor interieur en exterieur toepassing. Kan afgewerkt worden met een watergedragen acrylaat vernis (WVX-20xx) bij een interieurtoepassing of een anti-graffiti coating (POLYGRAF AQUA) bij een exterieurtoepassing.	
Technische gegevens	Uitzicht	: gekleurde vloeistof
	Glans	: diepmat
	Densiteit	: kleurafhankelijk
	Vaste stof gehalte	: kleurafhankelijk
	Droogtijd	: stofdroog : ca 15 min
	(20°C / 65 % RV)	overschilderbaar : ca 2 uur
Verwerkingsgegevens	Omgevingscondities	: temperatuur tussen 15 en 25°C luchtvochtigheid tussen 40 en 70 % RV
	Verdunning	: water
	Reiniging	: water
	Rendement	: theoretisch : 10-12 m ² praktisch : afhankelijk van de applicatiemethode, de kwaliteit van de ondergrond en de vorm van het object.

	Opmerking	: goed oproeren voor gebruik
Applicatiemethode	Airless, borstel/rol	
Ondergrond	Diverse minerale ondergronden (bezetting, gipsplaten, cementering), MDF. De te behandelen ondergrond moet vrij zijn van (schuur)stof, vet en andere verontreinigingen. De onbehandelde minerale ondergrond moet voorzien zijn van een geschikte primer (WMP-1000 of WMP-1200). De onbehandelde MDF ondergrond moet voorzien zijn van een isolerende primer (WAG-1520).	
Houdbaarheid	Minimum 12 maanden, in ongeopende, originele verpakking, op een koele, droge en vorstvrije plaats bewaard.	
Veiligheidsinformatie	Zie veiligheidsfiche Opslag, gebruik en afvoer moet gebeuren volgens de plaatselijk geldende regels. Het product mag niet in de riolering terechtkomen.	

VOS-vrij

Deze gegevens zijn opgesteld naar eigen kennis en ervaring. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische fiche kan geen aansprakelijkheid noch garantie worden afgeleid. Deze technische fiche vervangt alle voorgaande uitgaven. Voor verdere informatie kan u contact opnemen met onze technische dienst.