



Duffelsesteenweg 156  
B-2550 KONTICH  
Tel : 0032 (0)3 458 44 96  
Fax : 0032 (0)3 458 44 97  
BTW : BE0450874212  
RPR Antwerpen  
[www.eco-colors.com](http://www.eco-colors.com)  
[info@ecocolors.be](mailto:info@ecocolors.be)

Technische fiche  
**WPA-xxxx**

---

Aard	Watergedragen patina.
Toepassing	Patina in de houtverwerkende industrie.
Eigenschappen	Reukloos. Zeer makkelijke verwerking. Geschikt om zowel tussen watergedragen als solventgedragen producten te verwerken. Geschikt om zowel antieke als moderne look te creëren.
Technische gegevens	Uitzicht : gekleurde vloeistof Densiteit : kleurafhankelijk Vaste stof gehalte : kleurafhankelijk Droogtijd : afwerkbaar : ca 40 min (20°C / 65 % RV)
Verwerkingsgegevens	Omgevingscondities : temperatuur tussen 15 en 25°C luchtvochtigheid tussen 40 en 70 % RV Verdunning : water Reiniging : water Rendement : theoretisch : 12-14 m <sup>2</sup> praktisch : afhankelijk van de applicatiemethode, de kwaliteit van de ondergrond en de vorm van het object. Opmerking : goed oproeren voor gebruik
Applicatiemethode	Airmix/airless/bovenbeker, borstel/rol, doek, spons
Ondergrond	Diverse houtsoorten. De te behandelen ondergrond moet vrij zijn van (schuur)stof, vet en andere verontreinigingen.

Houdbaarheid            Minimum 6 maanden, in ongeopende, originele verpakking, op een koele, droge en vorstvrije plaats bewaard.

Veiligheidsinformatie        Zie veiligheidsfiche  
Opslag, gebruik en afvoer moet gebeuren volgens de plaatselijk geldende regels. Het product mag niet in de riolering terechtkomen.

**EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/e) : 130 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 77 g/l VOS.**

Deze gegevens zijn opgesteld naar eigen kennis en ervaring. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische fiche kan geen aansprakelijkheid noch garantie worden afgeleid. Deze technische fiche vervangt alle voorgaande uitgaven. Voor verdere informatie kan u contact opnemen met onze technische dienst.